

パッキンをご使用になる前に

1. 保管上の注意

パッキンの保管には、次の点にご注意ください。

- 1) 包装を不必要に開封しないでください。
パッキンに“ごみ”が付着したり、“きず”を付けたりする恐れがあります。
- 2) 直射日光を避け、湿度の低い所に保管してください。
紫外線や湿気は、ゴム材料の劣化や樹脂材の寸法変化、および劣化を促進することがあります。
- 3) 一度開封した製品を保管する場合には、異物の付着、混入に注意し、できるだけ元通りに包装しなおしてください。
特に、ポリアミド樹脂は吸湿による寸法変化が生じることがありますので、密封の上保管してください。
防湿包装をご希望の場合は、別途ご相談ください。
- 4) ボイラーやストーブなど、高温の熱源に近い所には置かないでください。
熱によりゴム材料の劣化が促進されることがあります。
- 5) オゾンの発生しやすい電動機などのそばに置かないでください。
- 6) 釘、針金などに掛けたり、“ひも”に通してぶら下げるのは、パッキンの変形やリップ先端の“きず”の原因となりますので、避けてください。
- 7) 保管中に変色したり、表面に白い粉が出る場合(ブルーミング現象)がありますが、これは機能には影響ありません。
- 8) 組合せシールのレアフロンリングは、落下による衝撃や、外部の力によって“きず”が付きやすいので、取り扱いにはご注意ください。

2. パッキンの保管期限

パッキンの保管期限を下表に示します。

在庫保管の際の目安にしてください。

製品	材料	保管期限
ゴム単体品	ポリウレタンエラストマー (AU)	10年
	ニトリルゴム (NBR)	10年
	水素化ニトリルゴム (H-NBR)	10年
	シリコーンゴム (VMQ)	20年
	ふっ素ゴム (FKM)	20年
ゴム焼付品	ニトリルゴム (NBR)	10年
	ふっ素ゴム (FKM)	10年
樹脂	レアフロン (PTFE)	20年
	ポリアミド (PA)	20年
	布入りフェノール (一)	20年

●上記に示す保管期限は、倉庫の中で直射日光・高温・高湿を避け、標準包装状態で保管されているものが対象となります。

●ゴム焼付品の金属部分に発生する錆(さび)は、保管環境に大きく左右されるため、対象外となります。

●長期保管品の使用にあたっては、錆(さび)のないことをご確認ください。